

Relatório de Ensaios

Relatório nº QUI 514/16

Data: 18-11-2016

Dados relativos ao cliente:

Cliente: Sicóbrita - Extração e Britagem de Pedra, S.A.

Endereço: R. Santa Lúzia, n.º 22 – 3º Piso, Sala 32 e 33, Edifício Pombal Shopping. 3100-483 Pombal.

Contacto: Eng.º Humberto Mata

e-mail: qualidade@sicobrita.pt

Tel.: +351 236 215 250

Fax: +351 236 215 235

Dados relativos à amostra ensaiada:

Ref.ª ITeCons: AGR043A/16

Pó Fino, nº da amostra 0538/16, dimensão 0/2m,
Ref.ª Cliente (*): instalação TZB, data 10/10/2016.

Tipo de amostra (*): Pó Fino

Resp. pela amostragem: Cliente

Método de amostragem: ---

Data da amostragem: 10-10-2016

Data de receção: 27-10-2016

Resultados:

Parâmetro	Método de ensaio	Limite de deteção	Limite de quantificação	Resultado	Unidade	Data de conclusão
Arsénio	EN 12485:2010	---	1.0	<LQ	mg As/kg	16-11-2016
Chumbo	EN 12485:2010	---	2.5	<LQ	mg Pb/kg	14-11-2016
Carbonato de cálcio	EN 12485:2010	---	1.1	99	% CaCO ₃ (m/m)	16-11-2016
Carbonato de magnésio	EN 12485:2010	---	1.0	1.1	% MgCO ₃ (m/m)	16-11-2016
Sílica	EN 12485:2010	---	0.01	0.05	% SiO ₂ (m/m)	11-11-2016
Valor neutralizante	NF U 44-173:2009	---	6	102	---	18-11-2016

Observações:


<LQ - resultado inferior ao limite de quantificação

Responsabilidade Técnica


João Almeida

(Supervisor Técnico e Científico)

A Direção


Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico
na Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade

Notas: Os resultados apresentados referem-se, exclusivamente, aos itens ensaiados.

O presente relatório não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem o acordo escrito do ITeCons.

Os dados assinalados com (*) foram fornecidos pelo cliente.