

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

## BRITA 1 TZB



N.º DD.07

- Código de identificação único do produto - tipo:**  
201
- Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:**  
Betão e argamassas para edifícios, estradas e outros trabalhos de engenharia civil.
- Normas Harmonizadas:**  
EN 12620:2002+A1:2008;  
EN 13043:2002+AC:2004.
- Organismo Notificado:**  
EIC – Empresa Internacional de Certificação, S.A., organismo de certificação notificado com o nº 1515.
- Fabricante:**  
SICOBRITE – Extração e Britagem de Pedra, SA  
Rua de Santa Luzia, n.º 22, 3º Piso, Salas 32 e 33  
Edifício Pombal Shopping  
3100-483 POMBAL.
- Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVPC):**  
Sistema 2+

### 7. Desempenho Declarado

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS	NORMAS HARMONIZADAS	
	EN 12620:2002 +A1:2008	EN 13043:2002 +AC:2004
Dimensão nominal	6/14	
Granulometria	G <sub>C</sub> 90/15; G <sub>T</sub> 15	G <sub>C</sub> 90/15; G <sub>25/15</sub>
Teor de finos	f <sub>1,5</sub>	f <sub>1</sub>
Cloretos solúveis em água <sup>(1)</sup>	<0,0001%	NA
Sulfatos solúveis em ácido <sup>(1)</sup>	AS <sub>0,2</sub>	NA
Enxofre total <sup>(1)</sup>	≤0,1%	NA
Teor de húmus <sup>(1)</sup>	Mais claro	NA
Contaminantes orgânicos leves	NPD	NA
Retração por secagem <sup>(1)</sup>	0,019%	NA
Massa volúmica <sup>(1)</sup>	Material impermeável	(2,71 ± 0,05) Mg/m <sup>3</sup>
	Partículas secas em estufa	(2,67 ± 0,05) Mg/m <sup>3</sup>
	Partículas saturadas	(2,68 ± 0,05) Mg/m <sup>3</sup>
Absorção de água <sup>(1)</sup>	(0,9 ± 0,5) %	
Reactividade álcalis-silica	Classe I	NA
Índice de achatamento	FI <sub>15</sub>	
% de superfícies esmagadas e partidas	NA	C <sub>100/0</sub>
Resistência à fragmentação <sup>(1)</sup>	LA <sub>35</sub>	
Resistência ao desgaste por atrito <sup>(1)</sup>	M <sub>D</sub> 15	
Resistência ao polimento	NPD	
Resistência à abrasão	NPD	
Durabilidade face ao choque térmico <sup>(1)</sup>	NA	V <sub>LA</sub> =1; I=0,4
Afinidade aos ligantes betuminosos	NA	NPD
Durabilidade face ao gelo-degelo <sup>(1)</sup>	≤ 1(F <sub>1</sub> )	
Substâncias perigosas	NPD	

GRANULOMETRIA DECLARADA		
Peneiro (mm)	Passados (%)	Limites (%)
63	100	
31,5	100	100
20	100	98-100
16	100	
14	98	90-100
12,5	88	
10	47	32-62
8	13	
6,3	2	0-15
4	1	0-5
2	1	
1	1	
0,5	1	
0,25	1	
0,125	1	
0,063	0,6	0,0-1,0

Abreviaturas:

NA – Não aplicável;  
NPD – Desempenho não determinado.

Nota:

<sup>(1)</sup> Desempenho determinado noutro produto com a mesma origem.

- O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 7. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por Armando José Sanfins Reis Vieira, Responsável pelo Controlo da Produção em Fábrica.

Pombal, 21 de Dezembro de 2015

SICOBRITE - Extração e Britagem de Pedra, S.A.

N.º 501 217 676  
Pedreira: Tel. 236 922 951 - Fax 236 922 214  
Escrit.: R. Santa Luzia, n.º 22-3º piso, salas 32 e 33  
Edifício Pombal Shopping - 3100-483 Pombal

